

## FINİSH – FIX CT

( Baskılı ve Boyalı Mallarda Yaş-Kuru Sürtme, Yıkama Haslıklarını Arttırıcı ve Antipilling Özellik Kazandıran Apre Maddesi )

**KİMYASAL YAPISI** : Katyonik polimer.

### ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Beyaz süt görünümlü sıvı  
İyonik Yapısı : Katyonik.  
pH Değeri : 4,0  
Yoğunluk : 1,0 gr/cm<sup>3</sup> 25 °C' de.  
Çözünürlüğü : 24 saniye 4 Ø mm. 25 °C' de.  
Uygunluğu : Anyonik kimyasallarla birlikte kullanılmaz.

**DEPOLANMASI** : + 5 °C ile + 25 °C' de. Ağzı kapalı halde muhafaza edilmeli.  
En az 6 ay ağzı kapalı halde dayanıklıdır.

**KULLANIMI** :

- Finish Fix CT her türlü elyaftan yapılmış boyalı, baskılı, örgülü malların, dokuma kumaşların, Nonwoven ürünlerinin bitim işlemlerinde, yaş-kuru sürtme yıkama haslıklarını arttırıcı, antipilling özellik ve gramaj kazandırmak için bitim apre işleminde kullanılır.
- Finish Fix CT uygulanacak ürünlere önceden katyonik bir yumuşatma işlemi uygulanmamalı.
- Finish Fix CT ile katyonik yumuşatıcılar ve silikon yumuşatıcılar birlikte kombine edilerek de kullanılabilir. Bu durumda haslık değerlerinde ise bir kayıp olabilir. İşletmeler ön deneme yaparak çalışmalıdır.
- Fulardaki uygulamalarda banyo ısısı na ve pH' ya dikkat edilmelidir. Isı 20 – 25 °C' de pH ise 5 –6 civarında olmalıdır.
- Finish Fix CT düşük sıcaklıklarda çapraz bağ oluşturur. Yüksek sıcaklıklara ve katalizatöre ihtiyaç yoktur. Bu nedenle permanent, kalıcı özellik verir.

**UYGULAMA** : Finish Fix CT çektirme metoduna uygun değildir. Fulardda uygulanmalıdır ve istenen deęerlere göre kullanım miktarı ayarlanmalıdır.

20 – 60 gr/l Finish Fix CT  
x gr/l Asetik asit  
pH 5-6

Banyo : 20 – 25 °C' de.  
Sıkma (Banyo alış oranı) : 60 – 70 %  
Kurutma : 130 °C' de.

**Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoęa açıktır.**

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.